

SYNTEKO FILLER

1-komponentiges, emmissionarmes, wasserbasirtes Holzstaubbindemittel, zur Herstellung einer Fugenkittmasse mit Schleifstaub.



ANWENDUNGSBEREICH: zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite bis zu 2 mm vor der Verwendung Parkettversiegelungen oder Ölen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis zum 2 mm
- Einfache Handhabung
- Minimaler Schwund
- Schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verärbung des Holzes
- Keine seitenverleimende Wirkung

VERBRAUCH:

- cca 8-12 m²/l

GERÄTEREINIGUNG:

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN:

INHALT	Polymerdispersion von Butylmethacrylat-Copolymer
FESTKÖRPERGEHALT	cca 11% (ISO 3251)
pH	cca 7-8
VISKOSITÄT	cca 40 Sekunden (DIN 53211)
DICHTE	cca 1010 kg/m ³ (ISO 2811-1)
AUSHÄRTEZEIT	cca 60 min bei +23 °C und 50 % RF Beim Füllen grösserer bzw. tiefer Spalten, Fugen, Rissen kann sich die Trocknungszeit verlängern.
LAGERBEDINGUNGEN	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.
HALTBARKEIT	Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate ab Produktionsdatum
GEBINDE	5 l

AUFMERKSAMKEIT!

- Chemisch behandeltes oder mechanisch gepresstes Holz kann nicht mit Lacken auf Wasserbasis lackiert werden.
- Vor Gebrauch gut schütteln.
- In einer möglichst dünnen Schicht auftragen.
- Achten Sie darauf, dass kein Dichtmittel auf der Bodenfläche verbleibt. Das Dichtmittel darf nur innerhalb der Fugen und Löcher sein.
- Breite Fugen und Risse müssen mehrfach verspachtelt werden.
- Die Verwendung eines Nicht-Edelstahlspatels kann dazu führen, dass die Mischung dunkler wird.

WÄHREND DER ANWENDUNG

- Der Kitt muss Raumtemperatur haben ca. 23 °C.
- Die Bodentemperatur muss zwischen +15 und +25 °C liegen.
- Die Feuchtigkeit des Bodens muss zwischen +5 und 15 % liegen.
- Die Luftfeuchtigkeit muss 50-60 % relative Luftfeuchtigkeit betragen.

SYNTEKO FILLER

VERARBEITUNGSANWEISUNG



I UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1. Boden bis auf das rohe Holz schleifen, um Rückstände, Unreinheiten und Unebenheiten zu entfernen.
2. Vor der Anwendung von SYNTEKO® FILLER alle zu verfüllenden Fugen, Risse und sonstigen Vertiefungen gründlich reinigen.
3. Nach dem Schliff mit einer 60er - 80er Schleifkörnung kann SYNTEKO® FILLER zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite von bis zu 2 mm angewendet werden.

II MISCHEN

1. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
2. Vom Schleifen anfallenden Staub nach und nach zugeben, gut durchmischen bis eine homogene, gut zu verteilende Masse entsteht. Falls die Masse zu trocken erscheint ist schrittweise mehr SYNTEKO® FILLER beizugeben bis die gewünschten Konsistenz erreicht ist.

III VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

1. Das Gemisch mit einer rostfreien Stahlspachtel gleichmässig auf dem gesamten Boden auftragen.
2. Den Spachtel so benutzen, dass ausreichend Masse in alle Spalten und Fugen gepresst wird. Anwendung gegebenenfalls wiederholen.
3. Nach ca. 60 Minuten Trocknungszeit erfolgt der Schliff mit einer 80er Schleifkörnung. Das Gemisch darf nur in den Spalten und Fugen zurückbleiben und muss von der Oberfläche restlos entfernt (abgeschliffen) werden.
4. Im Anschluss Beendigung der Schleifarbeiten mittels Feinschliff, zur Vorbereitung der Oberfläche für die Versiegelung oder Ölung.

In Verbindung mit SYNTEKO® FILLER können alle SYNTEKO® Parkettversiegelungen und SYNTEKO® Öle verwendet werden.

RECHTLICHE HINWEISE

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. EU Grenzwert für dieser Produkt: (cat. A/i): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). Dieser Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wenn Sie ärztliche Hilfe benötigen, halten Sie die Verpackung oder das Etikett griffbereit. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Haut oder Kleidung. Bei Exposition oder Verdacht: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe einholen. Entsorgen Sie Produktreste und Verpackungen gemäß den lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften (z. B. Sammelanlagen für gefährliche Abfälle). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage oder www.synteko.com erhältlich.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Synteko erforderlich sind, Synteko rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hersteller :
Synteko AB, Sweden
www.synteko.com

Date: 25.08.2022